北京华夏永乐胶粘制品有限公司

Chinese Top Brand Chinese Trade Mark Product Instruction Manual

PL5010 地面临时标线带(不反光)

产品简介:

PL5010 预成形标线胶带采用合成橡胶预制成型,具有良好的柔韧性和拉伸强度。表面涂覆有高性能涂料,不带玻璃珠, 具有良好的耐磨性和自洁性,不易粘有灰尘及泥土。底层是粘结力强、耐候性好的胶粘剂,使胶带与地面粘接牢固。

产品特性:

产品表面不带玻璃珠, 平整易清洗, 良好的自洁性; 良好的柔韧性; 优异的耐候性; 施工方便。能够预制成各种标线、箭头、 文字、图案、彩色标志、立体标志等。



应用范围:

适用于公园、景区、厂区、学校、医院、机场等车流量不密集的场所。

性能指标:

E-1001 HA-4			
性质	典型数据	单位	测试方法
	PL 5011、PL 5012、PL 5013		
	PL 5014、PL 5015、PL 5016		
颜色	白色	_	
厚度	0.8	mm	GB/T 7125
耐水性	通过	_	GB/T 24717
耐碱性	通过	_	GB/T 24717
耐磨性	20	mg	GB/T 24717
粘结性	16	N/25mm	GB/T 24717

常规规格:

标准长度: 50m, 100m

标准宽度: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 可根据用户需要定制。

颜色:白色、黄色产品附带隔离膜

使用方法:

配合 P1502 底涂剂使用。在新路面的状况下每公斤底涂剂可铺设 3-5 平方米的胶带,实际使用量主要是根据路面状况而定。请参阅施工说明。

存储期: 在常温状况下,储存 24 个月。



北京华夏永乐胶粘制品有限公司

Chinese Top Brand Chinese Trade Mark Product Instruction Manual

欧洲 BAST 认证



该设备放在一个单独的测试室内,转盘直径 6.4m,整个设备重约 15 吨,转速 0-120km/h 可调,轮胎数 4-8 个,轮胎压力 3000N,测试温度-10—50℃可调,测试湿度 40%-90%可调。







PLU5002 达到 P6 等级 PLU10001 达到 P7 等级 PLU10002 达到 P7 等级